


モクボ-40EC 製品概要

(米松乾燥防腐防蟻土台)



製品仕様

樹種	米松
材の規格	製材の日本農林規格 甲種構造材II 2級以上
基準強度 ※1	圧縮:18.0 引張り:13.8 曲げ:22.8 せん断:2.4 めり込み:9.0 (単位:N/mm ²)
使用薬剤	モクボ-AAC40EC(AZAAC)
保存処理性能	AQ2種(JAS K3相当)

※1 建設省平成12年告示1452号に基づく基準強度
(めり込み強度のみ平成13年告示1024号に基づく基準強度)

標準サイズ表

単位mm	3000	3680	4000	4850
90×90	○	○	○	○
105×105	○	○	○	—
120×120	○	○	○	—
90×140	—	—	○	—



大日本木材防腐株式会社

防腐営業グループ工場営業チーム

〒455-0031 愛知県名古屋市港区千鳥1丁目3番49号

TEL:052-661-1531 FAX:052-651-3834