

MOKUBO DRYWOOD

モクボードドライウッド

次世代のスタンダード



大日本木材防腐株式会社
<http://www.d-m-b.co.jp/>

モクボード“ライウッド” 製品概要



次世代のスタンダード


強度のあるベイマツを使用した、狂いの少ない乾燥材であり、住宅の高性能化に対応した製品です。最近では、急速に住宅の基礎となる土台に用いられることが多くなり、今や保存処理土台の分野ではスタンダードになりつつあります。めり込み強度が強く、寸法精度の高いこの製品を是非、一度お試しください。

【特 長】




■めり込み強度

最高ランク9.0N/mm²を誇るベイマツは土台用途に最適です。ベイマツは産地による強度のバラつきが少なく常に安定した性能を発揮します。



■高い安全性


保存処理薬剤AACは、ヤシ油由来のココナッツアミンを主原料とした天然素材です。ココナッツアミンは日用品にも使用されている安全性の高い原料です。



面取り加工済

■抜群の寸法精度

最終工程で、4面プレーナ+面取加工を施すことにより、抜群の寸法精度を確保しております。精度が必要な金物工法にも対応可能です。



■優れた薬剤浸潤性能


当社独自の技術開発により、注入が困難であったベイマツにJAS K3以上の浸潤度を確保しました。

【製造工程】


素材受入検査



インサイジング加工




保存処理



人工乾燥



プレーナ&面取り加工



製品検査



出荷



【製品仕様】

樹 種	ベイマツ				
材 の 規 格	製材の日本農林規格(JAS) 甲種構造材Ⅱ 2級以上				
基 準 強 度	圧縮:18.0 引張り:13.8 曲げ:22.8 せん断:2.4 めり込み:9.0(単位:N/mm ²) (※1)				
使 用 薬 剤	モクボーAAC (JIS K 1570該当薬剤)				
保存処理性能	JAS K3				
標準サイズ	(単位:mm)	3,000	3,650	4,000	4,850
	90×90	○	○	○	○
	105×105	○	—	○	—
	120×120	○	—	○	—
	90×140	—	—	○	—

(※1) 建設省平成12年告示1452号に基づく基準強度(めり込み強度のみ平成13年告示1024号に基づく基準強度)